



RUE DU RIVAGE 35
4040 HERSTAL

Tel. : 04/248.39.51

Fax. : 04/240.04.22

TVA : BE422.859.127


Fiche d'identification du sable V 0/4 JO

1. Désignation (cf. § 4 et l'annexe A du PTV 411)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sable Rond	0/4	MF	A	f3	a

2. Caractéristiques minéralogiques et origine

- 2.1. Caractéristiques minéralogique : Sable Alluvionnaire (Silico Quartzite)
2.2. Lieu d'extraction : Trierveld (Dragues Rotterdam & Meerwede) & Kinrooi
2.3. Lieu de traitement : Val Saint Lambert



3. Granularité

Ouverture du tamis (mm)	Tamis obligatoires							
	2 D:8	1,4 D: 5,6	D : 4	2	1	0,500 ¹	0,250	0,125
Passants (%)	100	95-100	90-99	80-98	70-90	53-73	10-30	0-3
Valeur Moyenne Basée sur 6 mois (%)	100	100	98	91	82	66	23	1

Tamis (mm)	Passant moyen en %	Exigence min. - max.
0,063	0.3	0 - 3
Module de finesse du sable selon l'annexe B de l'EN 12620 ⁴		
Valeur moyenne 6 deniers mois : 2.38 - MF		

05 ² 0965-CPR-GT0 556 ³ EN 12620 : granulats pour béton				
Caractéristiques	CAT.	Moyenne (2 dernières années)	PTV 411	Unité
Classe granulaire - Granularité ⁴	0/4 - G _F 85	-	0/4	-
Tolérances applicables à la granularité ⁴	Annexe C	-	A	-
Teneur en fines (EN 933-1) ⁴	f3	-	f3	%
Qualité des fines (EN 933-9) ⁴	NT (< 3%)	-	a	g/kg
Mat. Organiques (MO) (EN 1744-1, art.15) ⁴	pas de MO			
Teneur en Matière Organique (NBN B 11-256)	-	0.0	≤ 0.5 %	%
Masse volumique réelle prd(EN 1097-6) ⁴	-	2.640	2.65 à ± 100kg/m ³	T/m ³
Coeff. d'absorption d'eau (EN 1097-6) ⁴	-	0,2	0.4 à ± 0.3%	%

La certification BENOR du produit indique que, sur base d'un contrôle périodique, il existe une confiance suffisante dans la capacité du producteur à garantir la conformité du produit de façon permanente, comme définie dans les spécifications de référence technique. La présente fiche BENOR contient les performances des caractéristiques déclarées par le producteur et est vérifiée par l'organisme de certification.

Version du	Remplace la version du	Nom du Représentant Habilité	Titre du Représentant Habilité	Signature
14/03/2022	16/09/2021	F. Lavigne	Responsable Qualité	

¹ Pour info : pas couvert par CE et BENOR

² Les deux derniers chiffres de l'année de mise sur le marché

³ Numéro de certificat CE

⁴ Déclaration du producteur reprise de sa DoP