



RUE DU RIVAGE 35
4040 HERSTAL

Tel. : 04/248.39.51

Fax. : 04/240.04.22

TVA : BE422.859.127

Fiche d'identification du sable V 0/4 JO

1. Désignation (cf. § 4 et l'annexe A du PTV 411)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sable Rond	0/4	MF	A	f3	a

2. Caractéristiques minéralogiques et origine

- 2.1. Caractéristiques minéralogique : Sable Alluvionnaire (Silico Quartzite)
- 2.2. Lieu d'extraction : Trierveld (Dragues Rotterdam & Meerwede) & Kinrooi
- 2.3. Lieu de traitement : Val Saint Lambert



3. Granularité

Ouverture du tamis (mm)	Tamis obligatoires							
	2 D:8	1,4 D: 5,6	D : 4	2	1	0,500 ¹	0,250	0,125
Passants (%)	100	95-100	90-99	80-98	70-90	53-73	10-30	0-5
Valeur Moyenne Basée sur 6 mois (%)	100	100	98	93	86	68	26	2

Tamis (mm)	Passant moyen en %	Exigence min. - max.
0,063	0.5	0 - 3
Module de finesse du sable selon l'annexe B de l'EN 12620		
Valeur moyenne 6 deniers mois : 2.27 - MF		

05 0965-CPR-GT0 556 EN 12620 : granulats pour béton				
Caractéristiques	CAT.	Moyenne (2 dernières années)	PTV 411	Unité
Classe granulaire - Granularité	0/4 - G _F 85	-	0/4	-
Tolérances applicables à la granularité	Annexe C	-	A	-
Teneur en fines (EN 933-1)	f3	-	f3	-
Qualité des fines (EN 933-9)	NT (< 3%)	-	a	-
Mat. Organiques (MO) (EN 1744-1, art.15)	TEST NEGATIF			
Teneur en Matière Organique (NBN B 11-256)	-	0.0	≤ 0.5	%
Masse volumique réelle prd(EN 1097-6)	-	2.64	2.64	Mg/m ³
Coeff. d'absorption d'eau (EN 1097-6)	-	0,2	0.4	%

La certification BENOR du produit indique que, sur base d'un contrôle périodique, il existe une confiance suffisante dans la capacité du producteur à garantir la conformité du produit de façon permanente, comme définie dans les spécifications de référence technique. La présente fiche BENOR contient les performances des caractéristiques déclarées par le producteur et est vérifiée par l'organisme de certification.

Version du	Remplace la version du	Nom du Représentant Habilité	Titre du Représentant Habilité	Signature
27/03/2023	11/03/2023	F. Lavigne	Responsable Qualité	